



Texniki göstərişlər

BIZON MEGAKRIL TURBO

Məhsulun təqdimatı

Bizon Megakril Turbo 100% saf akrilik bağlayıcı əsaslı, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlıq göstərən bir emulsiyadır. Yüksək örtücülük xassəsinə malikdir, səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır. Mat, İpək mat və Parlaq modifikasiyaları mövcuddur.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Megakril Turbo çöl divar, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi çöl səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. Maksimum 10% su ilə durulaşdırılmalıdır.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	25	35
Filim qalınlığı, yaş (μm)	70	95
Teoretik yayılma miqdarı (m^2/l)	14.8	10.6

Fiziki xassələri

Rəng	Su əsaslı rənk pastaları ilə rəngləyə bilər
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	58 ± 2 (Mat), 55 ± 2 (İpək mat), 46 ± 2 (Parlaq)
Sıxlığı gr/sm^3	1.50 ± 2 (Mat), 1.35 ± 2 (İpək mat), 1.23 ± 2 (Parlaq)
Özlülüyü	100 ± 5
Parlaklıq	Mat, İpək mat, Parlaq

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon megakril Turboyla $15\text{-}20\text{m}^2$ səthi astarlamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.
- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	6 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	8 saat	4 saat	2 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	6 saat	3 saat	1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında 2 il saxlanıla bilər.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

2.5lt, 7.5lt və 15lt' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
