



Texniki göstərişlər

BIZON MEGASILAN ASTAR

Məhsulun təqdimatı

Bizon Megasilan Astar akrilik kopolimer əsaslı silikon polimer ilə modifikasiya olunmuş, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlıq göstərən, boyayla səth arasında yapışdırıcı körpü rolunu oynayan bir astdır. Boya sərfini azaldır. Səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Megasilan Astar divar, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. Astar bir qatda vurulmalıdır. Astar istifadəsindən qabaq səth düzləndiricilərdən istifadə etmək lazımdır. Bu sistemdə Bizon Royaltex akrilik macunu məsləhət görülür. Maksimum 20% su ilə durulaşdırılmalıdır.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	20	30
Filim qalınlığı, yaş (μm)	60	85
Teoretik yayılma miqdarı (m^2/l)	12	8.5

Fiziki xassələri

Rəng	Ağ
Kütlə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	43 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.26 ± 2
Özlülüğü	110 ± 5
Parlaklıq	Mat

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon Megasilan Astar la $15\text{-}20\text{m}^2$ səthi astarlamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.
- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	6 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	8 saat	4 saat	2 saat
Üzərinə boyanın vurulması, ən az	6 saat	3 saat	1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında 2 il saxlanıla bilər.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

15lt' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
