



Texniki göstərişlər BIZON MEGATEX

Məhsulun təqdimatı

Bizon Megatex akrilik kopolimer əsaslı, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlıq göstərən, rulo ilə üzərinə müxtəlif bəzək veriləbilən bir çöl divar örtüyüdür. Yüksək örtücülük xassəsinə malikdir, təl qat olaraq da istifadə oluna bilər. Tərkibindəki xüsusi dolğu hissəcikləri sayəsində divarın nəfəs almasını təmin edir.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Megatex çöl divar, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi çöl səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. Bizon Megatex örtüyündən əvvəl səthə Bizon Universal Astar çəkilməlidir. İstifadəyə hazırdır, gərəkdiyində maksimum 10% su ilə durulaşdırılmalıdır.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	60	100
Filim qalınlığı, yaş (μm)	75	130

Fiziki xassələri

Rəng	Su əsaslı rənk pastaları ilə rəngləyə bilər
Kütləyə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	77 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.85 ± 2
Özlüüyü	150 ± 5
Parlaklıq	Mat

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Rulo	Uyğundur. (Naxış verilməsində müxtəlif rulolardan istifadə olunur)

Boya sərfi

1 kg Bizon Megatex ilə $1-1.5\text{m}^2$ səthi örtülə bilər. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.

- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C
Üst quruma	9-10 saat	6-7 saat
Tam (sərt) quruma	30 saat	24 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında 2 il saxlanıla bilər.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

25kg' lıq plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
