



Texniki göstərişlər

BIZON MEGATEX TC

Məhsulun təqdimatı

Bizon Megatex TC akrilik kopolimer əsaslı, divarda xüsusi naxış verici komponentdir. Xüsusi qatlar vasitəsilə əmələ gələn naxışlı boya sistemində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mala çəkilmiş səthə Bizon Universal Astar, çəkilir ikinci qat olaraq havasız tapanca vasitəsilə Bizon Megatex TC püskürdülür əzilmə üsulu ilə naaxış verilir, üzərinə bir qat Bizon Megaakril Astar çəkilir və sonqat olaraq çöl üçün nəzərdə tutulmuş boya iki qat olaraq çəkilir.

İstifadə olunacaq səhtlər

Bizon Megatex TC divara məhsulun təqdimatında göstərilən qaydada vurulur. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. İstifadəyə hazırdır. Püskürtmə tapança ilə istifadə olunduqda 10% qədər su ilə durulaşdırıla bilər.

Fiziki xassələri

Rəng	Ağ
Kütləyə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	80 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.85 ± 2

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança
-----------	-----------------

Boya sərfi

1 kg Bizon Megatex TC la $1-1.5\text{m}^2$ səthdə istifadə oluna bilər. Bu dəyər naxışın böyüklüyünə, tapançanın çapına və verilən təzyiqinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir. Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi). Boya tövsiyyə edilən metodla vurulmalıdır. Yarı nəm halda naxış verilməli (25°C də 0.5-1 saat zaman olaraq) tam quruması 8-10 saat.

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında 2 il saxlanıla bilər.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

25kg' lıq plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgılcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
