



Texniki göstərişlər BIZON ROYALTEX

Məhsulun təqdimatı

Bizon Royaltex akrilik kopolimer əsaslı, divarda olan çuxur və nahamarlıqları örtmək üçün istifadə olunan üzlük hazır divar məcunudur.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Royaltex divar, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. İstifadəyə hazırdır. Püskürtmə tapança ilə istifadə olunduqda 10% qədər su ilə durulaşdırıla bilər.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)		
Filim qalınlığı, yaş (μm)		
Teoretik yayılma miqdarı (m^2/l)		

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	79 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.80 ± 2

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 kg Bizon Macunla la $1-1.5\text{m}^2$ səthdə istifadə oluna bilər. Bu dəyər səthin nahamarlığına görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.

- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	12 saat	6 saat	2 saat
Tam (sərt) quruma	16 saat	10 saat	5 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	12 saat	6 saat	2 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

4kg, 10kg və 25kg' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
