



Texniki göstərişlər

BİZON SİNTETİK PARKET LAKI

Məhsulun təqdimatı

Bizon Sintetik Parket Lakı yüksək keyfiyyətli uretan modifikasiyalı tək komponentli parket lakıdır. Şəffafdır, taxtanın təbii rəngini dəyişmir. Ev təmizlik işlərində istifadə olunan maye maddələrə qarşı dayanıqlıdır.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Sintetik Parket Lakı qorunması gərəkən taxta səthlərdə dekorativ və qoruyucu örtük olaraq istifadə olunur.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	30	40
Filim qalınlığı, yaş (μm)	65	80
Teoretik yayılma miqdarı (m^2/l)	13	10

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	58±2
Sıxlığı gr/sm^3	0.91±3
Özlülüyü	60±3
Parlaklıq	Parlaq, Mat, İpək Mat

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon Sintetik Parket Lakı 10-15 m^2 səthi boyamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.

- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	5 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	24 saat	12 saat	8 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	24 saat	12 saat	8 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.75lt, 2.5lt və 12kg' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
