



Texniki göstərişlər

BIZON SINTETİK PARLAQ BOYA

Məhsulun təqdimatı

Bizon Sintetik Parlaq Boya yüksək keyfiyyətli son qat alkid qətran əsaslı boyadır.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Sintetik Parlaq Boya taxta və dəmir səthlər üçün nəzərdə tutulub. İç divarlarda məcun, suvaq, beton səthlərdə də istifadə oluna bilər.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	30	40
Filim qalınlığı, yaş (μm)	75	100
Teoretik yayılma miqdarı (m^2/l)	13	10

Fiziki xassələri

Rəng	Universal rəng pastaları ilə rəngləyə bilər
Kütləyə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	55 ± 3 (Rəngə görə dəyişə bilər)
Sıxlığı gr/sm^3	1.00 ± 3 (Rəngə görə dəyişə bilər)
Özlülüyü	100 ± 3
Parlaklıq	Parlaq

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon Sintetik Parlaq Boyayla $10\text{-}12\text{m}^2$ səthi boyamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.

- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	10 saat	5 saat	3 saat
Tam (sərt) quruma	30 saat	15 saat	9 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	30 saat	15 saat	9 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.75lt, 2.5lt və 15lt' lik dəmir qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
