



Texniki göstərişlər

BIZON UNIVERSAL ASTAR

Məhsulun təqdimatı

Bizon Universal Astar akrilik kopolimer əsaslı, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlıq göstərən, boyayla səth arasında yapışdırıcı körpü rolunu oynayan bir astardır. Xüsusi qatlar vasitəsilə əmələ gələn naxışlı boya sistemində istifadə üçün həmçinin Bizon Megatex divar örtüyünün astarı kimi nəzərdə tutulmuşdur. İçindəki xüsusi dolğu sayəsində bu sistemdə tutucu bir rol oynayır. Boya sərfini azaldır. Səthə asan yayılır və üzərində iri dolğu dənələri görünən mat bir görünüm yaradır.

İstifadə olunacaq səthlər

Bizon Universal Astar mala vurulmuş divara vurulur və üzərində xüsusi naxış əmələ gətirən component vasitəsilə xüsusi bir örtük əmələ gəlir. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. Astar bir qatda vurulmalıdır. Astar istifadəsindən qabaq səth düzləndiricilərdən istifadə etmək lazımdır. Bu sistemdə Bizon Royaltex akrilik macunu məsləhət görülür. Maksimum 20% su ilə durulaşdırılmalıdır.

Filim qalınlığı və teoretik yayılma miqdarı

	Ən az	Ən çox
Filim qalınlığı, quru (μm)	30	40
Filim qalınlığı, yaş (μm)	60	85

Fiziki xassələri

Rəng	Ağ
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	55 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.33 ± 2
Özlülüyü	110 ± 5
Parlaklıq	Mat

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon Universal Astar la $15\text{-}20\text{m}^2$ səthi astarlamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.
- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	6 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	8 saat	4 saat	2 saat
Üzərinə boyanın vurulması, ən az	6 saat	3 saat	1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

15lt' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
